



1415

Üveg-Ásvány Kft, 1117 Budapest, Szerémi út. 25
Gyártó üzem: 8044 Kincsesbánya, Tatórhegy 3-5.
07
1415-CPD-43-(C-37/2006)

EN 12620:2002+A1:2008

Vegyes kőanyaghalmoz
(Homokos kavics) HK 0/8
amelyet beton előállítására, épületekhez, utakhoz és más mérnöki létesítményekhez használnak.

Szemmagyság	0/8	(d/D [mm])
Finomszem tartalom	f ₃	(Kategória)
Szemalak tényező	FI ₂₀	(Kategória)
A szem testsűrűsége	2,54	(Mg/m ³)
Aprózódással szembeni ellenállás	LA ₂₅	(Kategória)
Kopási ellenállás	M _{DE15}	(Kategória)
Kloridok	0,0044	(%C)
Savban oldódó szulfátok	AS _{0,2}	Kategória
Összes kéntartalom	0,0055	(%S) Küszöbérték 1 (% S) Megfelelő
Összetevők, melyek befolyásolják a beton kötését és szilárdulását.	Nyomószilárdság csökkenése: 17,48 % Kötési idő növekedése: 40 min	Küszöbérték: 20% Megfelelő Küszöbérték: 120 min Megfelelő
Karbonát - tartalom	7,45	(%CO ₂)
Térfogatállandóság Száradási szugorodás	0,051	(% WS) Küszöbérték:0,075 (%WS) Megfelelő
Vízfelvétel	1,0-8,0	(% WA)
Radioaktív kisugárzás Ra-226 Th-232 K-40 Aktivitási index (I)	2,27 2,76 146 0,07	(Bq/kg) (Bq/kg) (Bq/kg) (mSv/év) Dóziskorlát: ≤0,5 (mSv/év) Megfelelő
Fagyálóság	F ₁ MS ₁₈	(Kategória) (Kategória)