



1415

Üveg-Ásvány Kft, 1117 Budapest, Szerémi út. 25
Gyártó üzem: 8044 Kincsesbánya, Tatórhegy 3-5.
07
1415-CPD-43-(C-37/2006)

EN 12620:2002+A1:2008

Természetes finom kőanyaghalmoz
(Sárga osztályozott homok) SH 0/1
amelyet beton előállítására, épületekhez, utakhoz és más mérnöki
létesítményekhez használnak.

Szemnagyság	0/1	(d/D [mm])
Finomszem tartalom	f ₃	(Kategória)
A szem testsűrűsége	2,49	(Mg/m ³)
Kloridok	0,0044	(%C)
Savban oldódó szulfátok	AS _{0,2}	Kategória
Összes kéntartalom	0,0055	(%S) Küszöbérték 1 (% S) Megfelelő
Összetevők, melyek befolyásolják a beton kötését és szilárdulását.	Nyomószilárdság csökkenése: 17,48 % Kötési idő növekedése: 40 min	Küszöbérték: 20% Megfelelő Küszöbérték: 120 min Megfelelő
Karbonát - tartalom	7,45	(%CO ₂)
Térfogatállandóság Száradási szugorodás	0,051	(% WS) Küszöbérték:0,075 (%WS) Megfelelő
Vízfelvétel	1,0-8,0	(%WA)
Radioaktív kisugárzás		
Ra-226	2,27	(Bq/kg)
Th-232	2,76	(Bq/kg)
K-40	146	(Bq/kg)
Aktivitási index (I)	0,07	(mSv/év) Dóziskorlát: ≤0,5 (mSv/év) Megfelelő