

1. A termék megnevezése:

Fehér osztályozott homok FH 0/1, Természetes finom kőanyagalmaz

2. Építési termék azonosító adatai, gyártás időpontja:

FH 0/1 (Azonosító adatok, további információk a kísérő dokumentumokon feltüntetve)

A kőanyagalmaz saját bányánkból kerül kitermelésre. Összetételét jellemzően a kvarctartalom határozza meg. Termék előállítása vizes osztályozással történik.

3. A termék rendeltetési célja:

Beton előállítása melyet épületekhez, utakhoz és más mérnöki létesítményekhez használnak.

4. Gyártó:

*Üveg-Ásvány Kft Kincsesbányai Telephely
H-8044, Kincsesbánya Tatárhegy 3-5.*

5. Meghatalmazott képviselő:

Nem értelmezhető

6. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

7. Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma:

*ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., 1113 Budapest, Diószegi út 37.
(Notified Body number: 1415)*

A bejelentett szervezet elvégezte az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint elvégzi annak folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszerben.

Tanúsítvány azonosító száma: 1415-CPD-43-(C-37/2006)

8. Európai műszaki értékelés:

Nem értelmezhető

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| ALAPVETŐ TULAJDONSÁG | TELJESÍTMÉNY | MEGJEGYZÉS |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Szemcseméret | 0/1 mm ³ (d/D) | MSZ EN 12620:2002 +A1:2008 |
| Szemmegoszlás | G _F 85 | |
| Finomszem-tartalom | f ₃ (FP) | |
| SiO ₂ | min 90 (%) | |
| Testsűrűség | 2,49 (Mg/m ³) | |
| Vízfelvétel | 1,0-8,0 (%WA) | |
| Kloridok | 0,0044 (%C) | |
| Savban oldódó szulfátok | AS _{0,2} | |
| Összes kéntartalom | <1 (%S) | |
| A beton megkötésének és megszilárdulásának idejét befolyásoló összetevők | Nem tartalmaz | |
| Térfogat-állandóság-száradási zsugorodás | <0,075% (%WS) | |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Paksi Zoltán ügyvezető

Kincsesbánya, 2013.07.20.



aláírás



1415

Üveg-Ásvány Kft, 1117 Budapest, Szerémi út. 25

Gyártó üzem: 8044 Kincsesbánya, Tatárhegy 3-5.

07

1415-CPD-43-(C-37/2006)

EN 12620:2002+A1:2008

Természetes finom kőanyagalmaz
(Fehér osztályozott homok) FH 0/1
**amelyet beton előállítására, épületekhez, utakhoz és más mérnöki
létesítményekhez használnak.**

| | | |
|--|---|--|
| Szemmagyság | 0/1 | (d/D [mm]) |
| Finomszem tartalom | f ₃ | (Kategória) |
| A szem testsűrűsége | 2,49 | (Mg/m ³) |
| Kloridok | 0,0044 | (%C) |
| Savban oldódó szulfátok | AS _{0,2} | Kategória |
| Összes kéntartalom | 0,0055 | (%S) Küszöbérték 1 (% S) Megfelelő |
| Összetevők, melyek befolyásolják a beton kötését és szilárdulását. | Nyomószilárdság csökkenése: 17,48 % Kötési idő növekedése: 40 min | Küszöbérték: 20% Megfelelő Küszöbérték: 120 min Megfelelő |
| Karbonát - tartalom | 7,45 | (%CO ₂) |
| Térfogatállandóság Száradási szugorodás | 0,051 | (% WS) Küszöbérték:0,075 (%WS) Megfelelő |
| Vízfelvétel | 1,0-8,0 | (%WA) |
| Radioaktiv kisugárzás | | |
| Ra-226 | 2,27 | (Bq/kg) |
| Th-232 | 2,76 | (Bq/kg) |
| K-40 | 146 | (Bq/kg) |
| Aktivitási index (I) | 0,07 | (mSv/év) Dóziskorlát: ≤0,5 (mSv/év) Megfelelő |