

1. A termék megnevezése:

Osztályozott kavics OK 2/8, Természetes durva kőanyaghalmoz

2. Építési termék azonosító adatai, gyártás időpontja:

OK 2/8 (Azonosító adatok, további információk a kísérő dokumentumokon feltüntetve)
A kőanyaghalmoz saját bányánkból kerül kitermelésre. Termék előállítása vizes osztályozással történik.

3. A termék rendeltetési célja:

Habarcs előállítása melyet épületekhez, utakhoz és más mérnöki létesítményekhez használnak.

4. Gyártó:

Üveg-Ásvány Kft Kincsesbányai Telephely
H-8044, Kincsesbánya Tatárhegy 3-5.

5. Meghatalmazott képviselő:

Nem értelmezhető

6. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

7. Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., 1113 Budapest, Diószegi út 37.
(Notified Body number: 1415)

A bejelentett szervezet elvégezte az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint elvégzi annak folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszerben.

Tanúsítvány azonosító száma: **1415-CPD-43-(C-37/2006)**

8. Európai műszaki értékelés:

Nem értelmezhető

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

ALAPVETŐ TULAJDONSÁG	TELJESÍTMÉNY	MEGJEGYZÉS
Szemcseméret	2/8 mm (d/D)	MSZ EN 13139
Finomszem-tartalom	1.osztály	
Szemalak tényező	F ₁₂₀	
Testsűrűség	2,59 (Mg/m ³)	
Vízfelvétel	1,0-8,0 (%WA)	
Kloridok	0,0044 (%C)	
Savban oldódó szulfátok	AS _{0,2}	
Összes kéntartalom	<1 (%S)	
Összetevők, melyek befolyásolják a habarcs kötését és szilárdulását.	Nyomószilárdság csökkenése: <20 % Kötési idő növekedése: < 50 min	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Paksi Zoltán ügyvezető

Kincsesbánya, 2013.07.20.



aláírás

		
<h2>1415</h2>		
<p>Üveg-Ásvány Kft, 1117 Budapest, Szerémi út. 25 Gyártó üzem: 8044 Kincsesbánya, Tatórhegy 3-5. 07 1415-CPD-43-(C-37/2006)</p>		
<p>EN 13139 Durva kőanyaghalmoz (Oszályozott kavics) OK 2/8 amelyet habarcs előállítására, épületekhez, utakhoz és más mérnöki létesítményekhez használnak.</p>		
Szemnagyság	2/8	(d/D [mm])
Finomszem tartalom	1. osztály	(Oszály)
Szemalak tényező	FI ₂₀	(Kategória)
A szem testsűrűsége	2,59	(Mg/m ³)
Kloridok	0,0044	(%C)
Savban oldódó szulfátok	AS _{0,2}	Kategória
Összes kéntartalom	0,0055	(%S) Küszöbérték 1 (% S) Megfelelő
Összetevők, melyek befolyásolják a beton kötését és szilárdu-lását.	Nyomószilárdság csökkenése: 17,48 % Kötési idő növekedése: 40 min	Küszöbérték: 20% Megfelelő Küszöbérték: 120 min Megfelelő
Térfogatállandóság Száradási szugorodás	0,051	(% WS) Küszöbérték: 0,075 (%WS) Megfelelő
Vízfelvétel	1,0-8,0	(% WA)
Radioaktív kisugárzás		
Ra-226	2,27	(Bq/kg)
Th-232	2,76	(Bq/kg)
K-40	146	(Bq/kg)
Aktivitási index (I)	0,07	(mSv/év) Dóziskorlát: ≤0,5 (mSv/év) Megfelelő
Fagyállóság		
F (Tömegveszteség)	0,4	(%)
MS (Tömegveszteség)	1,0	(%)